



FICHA TÉCNICA PISCINAS CLOROCAUCHO

DESCRIPCIÓN

Se trata de una pintura en base a resinas acrílicas modificadas con caucho clorado, plastificantes y pigmentos de contrastadas resistencia y estabilidad a la luz, que proporcionan acabados de la máxima calidad.

CAMPO DE APLICACIÓN

Ideal para el pintado de piscinas y superficies que contengan gran cantidad de agua aportando una gran impermeabilidad y perfecto acabado.

PROPIEDADES

Secado rápido.

Buena resistencia al sangrado.

Excelente resistencia a la abrasión.

Buen poder cubriente (rc>95).

Resistencia a los álcalis.

Transitable en 1h.

DATOS TÉCNICOS

Acabado	Semi Mate
Colores	Blanco y Azul.
Densidad (UNE EN ISO 2811-1)	1,370Kg/l ±0.03 Blanco 1,510Kg/l ±0.03 Azul
Rendimiento	4 - 7m ² /Kg.
Secado (UNE 48301) a 20°C y 60%HR	15 – 40 minutos
Repintado a 20°C y 60%HR	2h
Llenado piscina	12 días.
Volumen sólidos	43 - 52% según color
COV (2004/42/IIA (i) (500)	Máx. COV 500g/l.
Presentación	Metálico de 5Kg – 20Kg

PREPARACION DE SUPERFCIES

APLICACIÓN:

Aplicar sobre superficies limpias y secas, exentas de polvo, grasas y aceites. Sobre una superficie nueva y una vez preparada se recomienda una aplicación más diluida en la primera mano que actuará como anclaje. La segunda aplicar al uso o con un máximo de un 5% de disolvente clorocaucho.

Sobre superficies ya pintadas se recomienda sanear bien la piscina, eliminando las capas sueltas. Seguidamente fijar con hidrofix al clorocaucho y acabar con la pintura piscinas al clorocaucho.

Se recomienda no llenar de agua en ningún caso antes de los 12 días desde su aplicación, ya que podría verse perjudicada la adherencia de la pintura.

PRECAUCIONES

Aplicar siempre 3°C por encima de la temperatura de rocío, para evitar la condensación en la aplicación.
La limpieza de las superficies es imprescindible para un buen anclaje del producto.
No dude en consultar a nuestro departamento técnico.

REV. 04.09.17

Con ésta hoja técnica, basada en la experiencia e investigación, solo tratamos de informar y asesorar según nuestro leal saber y entender. No podemos responsabilizarnos de las consecuencias de la utilización de éste producto al caer fuera de nuestro control y alcance las condiciones y circunstancias de su aplicación