



# RENOVACIÓN PROYECTABLE GRUESO

## DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO:

ENDUIT-PLAST RENOVACIÓN PROYECTABLE GRUESO ES UN ENLUCIDO PROYECTABLE DE USO INTERIOR SIN FRAGUADO, ESPECIALMENTE INDICADO PARA CUBRIR Y RENOVAR FONDOS CON RELIEVE Y GOTÉELE PLASTIFICADO. APLICACIÓN SOBRE: GOTÉELE PLASTIFICADO, PINTURA PLÁSTICA TRADICIONAL, LADRILLO, BLOQUE PREFABRICADO, FIBRA DE VIDRIO, SUPERFICIES DE YESO O ESCAYOLA CON IMPERFECCIONES O IRREGULARIDADES QUE SE DESEE ELIMINAR. CLASIFICACIÓN: FAMILIA III-CLASE 2 SEGÚN NORMA NFT 36005.

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

COLOR	BLANCO
RENDIMIENTO	APROX. 1,4 KG/M <sup>2</sup> Y CAPA SEGÚN GROSOR
SECADO	SEGÚN ESPESOR, TEMPERATURA AMBIENTE Y SOPORTE (APROX 24 HORAS/1 MM)
LIJADO	EXCELENTE
ESPESOR MÁX. RECOMENDADO	2 MILIMETRO
ENVASE	SACO DE 15 KILOS
CONSERVACIÓN	1 AÑO EN ENVASE DE ORIGEN
COMPORTAMIENTO AL FUEGO	M-0

## MODO DE EMPLEO:

POR CADA KILO DE ENDUIT-PLAST RENOVACIÓN ADORAL PROYECTABLE GRUESO UTILIZAR 400 GRS DE AGUA. AMASAR LA MEZCLA HASTA CONSEGUIR UNA PASTA HOMOGÉNEA. DEJAR REPOSAR LA MEZCLA 5 MINUTOS. EL SOPORTE DEBE DE ESTAR LIMPIO, EXENTO DE GRASA, HUMEDAD Y POLVO. APLICACIÓN CON AIRLESS CON BOQUILLA DE PASO DE 6.31 O CON MÁQUINA DE PROYECTAR TIPO TORNILLO SIN FÍN. A CONTINUACIÓN, SI SE DESEA, EXTENDER O APLANAR EL MATERIAL SOBRE EL SOPORTE CON UNA LLANA O TALOCHA. EL TIEMPO MÁXIMO RECOMENDADO PARA EL ALISADO DESPUÉS DE LA PROYECCIÓN ES DE 1 HORA (1 MILÍMETRO DE ESPESOR). LIJAR IMPERFECCIONES. PARA OBTENER UN ACABADO LISO, CUBRIR CON UN ENLUCIDO DE ACABADO. NO APLICAR A TEMPERATURA INFERIOR A 5 °C NI SUPERIOR A 30 °C

REV. 02.06.11

*Con esta hoja técnica, basada en la experiencia e investigación, solo tratamos de informar y asesorar según nuestro leal saber y entender. No podemos responsabilizarnos de las consecuencias de la utilización de este producto al caer fuera de nuestro control y alcance las condiciones y circunstancias de su aplicación*

. Crta. Nacional 301- km.215.700  
02630 La Roda (Albacete) España  
Tel.: 967 44 38 38- Fax: 967 44 38 14  
[info@pinturasadoral.com](mailto:info@pinturasadoral.com)  
[www.pinturasadoral.com](http://www.pinturasadoral.com)